

Alkalische verzinklijn hangreeks

In de alkalische verzinklijn worden met name producten met lengtes tot 7 meter verzinkt. De inhoud van de baden van de spoel-, ontvettings- en passieveerbaden is 8.400L. De beitsbaden bevatten 16.800L(4x) en de verzinkbaden 12.500L(4x).

Pos	Processtap	Stapnr.	Doel	Input van;	Output aan;
1	Laden en Lossen	1/21	Oprekken van de te verzinken staalproducten		
2	Drogen 2 posities	19 / 20	Drogen van verzinkte producten		
3	Seal	18	Seal		WZI
4	Warm water Spoelen	17	Spoelen	Leidingwater	WZI
5	Spoelen	16	Spoelen	Leiding water	WZI
6	Dickschicht passivering	15 B	Aanbrengen van passieveerlaag		Ionenwisseling Eventueel WZI
7	Blauw passivering	15 A	Aanbrengen van passieveerlaag		Ionenwisseling Eventueel WZI
8	Activering	14	Zure spoeling		WZI
9	Afkookontvetting 2 posities	2	Ontvetten producten		Overloop olie afscheider Eventueel WZI
10	Anodische ontvetting	3	Ontvetten producten		Overloop olie afscheider Eventueel WZI
11	Cascade Spoelbad	4 / 5	Afspoelen van verontreinigingen	Leidingwater	WZI
12	Ontzinkbad	6	Ontzinken		WZI
13	Beitsbad 1 / 2	7	Beitsen		WZI
14	Beitsbad 3 / 4	7	Beitsen		WZI
15	Spoelbad beits 1	8	Afspoelen van verontreiniging	Overloop 2	WZI
16	Cascade Spoelbad beits2 / 3	8 / 9	Idem	Leidingwater	Spoelbad beits 1
17	Spoelbad zink 2 /3	12 / 13	Idem	Leidingwater	Spoelbad zink 1
18	Spoelbad zink 1	11	Idem	Overloop spoelbad 2	WZI
19	Zinkbad	10	Aanbrengen van zinklaag		Eventueel WZI
20	Zinkbad	10	Idem		Idem
21	Zinkbad	10	Idem		Idem
22	Zinkbad	10	Idem		Idem

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

Er zijn geen gegevens geanonimiseerd in dit document.

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
-----	---------	--------------	------------