

Beproeverslag 71262/C

ons kenmerk	datum	pag.
PVH/717	2012-03-19	4 / 4

Referentie T910636 - Flexfoil FR for Bongatent

NF P 92-505 (1995) - "Proef voor smeltende materialen"Frans besluit van 21 november 2002 - Reactie bij brand van interieurmateriaal

Einde proeven: 16 november 2009

- De proefstukken werden noch gewassen noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Conditioneringten minste 7 dagen bij $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ en $(50 \pm 5) \% \text{RV}$

of

tot bereiken van een constant gewicht

kant A/kant B	eerste ontsteking (s)	niet brandende smeltdruppels	brandende smeltdruppels	ontsteken watte
1	55	ja	neen	neen
2	50	ja	neen	neen
3	54	ja	neen	neen
4	58	ja	neen	neen

Conclusie:

M2

Uitgevoerd onder accreditatie in het brandlab onder de verantwoordelijkheid van Pros Van Hoeyland.

Referentie T910636 - Flexfoil FR for Bongatent

NF P 92-504 (1995) - "Proef voor het bepalen van de Vlampersistentie"
Frans besluit van 21 november 2002 - Reactie bij brand van interieurmateriaal

Einde proeven: 6 november 2009

- De proefstukken werden noch gewassen noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Conditionering

ten minste 7 dagen bij $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ en $(50 \pm 5) \% \text{RV}$
of
tot bereiken van een constant gewicht


Elke test werd uitgevoerd met een aansteektijd van 5 s.

proef	nabrandtijd (s)			
	proefstuk			
	1	2	3	4
1	> 2	*	*	*
2	*	*	> 2	*
3	*	*	*	*
4	*	*	*	*
5	*	*	*	*
6	*	*	*	*
7	*	*	*	*
8	*	*	> 2	> 2
9	*	*	*	> 2
10	*	*	> 2	*

* nabrandtijd ≤ 2 s
> 2 nabrandtijd > 2 s en ≤ 5 s
> 5 nabrandtijd > 5 s

brandende delen : neen
niet-brandende delen : ja

Uitgevoerd onder accreditatie in het brandlab onder de verantwoordelijkheid van Pros Van Hoeyland.



Referentie T910636 - Flexfoil FR for Bongatent

NF P 92-503 (1995) - "Elektrische brander"

Frans besluit van 21 november 2002 - Reactie bij brand van interieurmateriële

Einde proeven: 5 november 2009

- De proefstukken werden noch gewassen noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Conditionering


ten minste 7 dagen bij $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ en $(50 \pm 5) \% \text{RV}$

of

tot bereiken van een constant gewicht

	lengte		breedte	
	kant A	kant B	kant A	kant B
Vorming van een gat	ja	ja	ja	ja
Max. nabrandtijd (s)	0	0	0	0
Nagloeien	neen	neen	neen	neen
Nagloeien met voortplanting (in zone > 25 cm)	neen	neen	neen	neen
Vernielde lengte (cm)	21	18	20	20
Vernielde breedte (cm) (in zone > 45 cm)	/	/	/	/
Vallende brandende smeltdruppels	neen	neen	neen	neen
Vallende niet-brandende smeltdruppels	ja	ja	ja	ja
Vallende brandende delen	neen	neen	neen	neen
Vallende niet-brandende delen	neen	neen	neen	neen
Gemiddelde vernielde lengte (cm)	20.0			

Uitgevoerd onder accreditatie in het brandlab onder de verantwoordelijkheid van Pros Van Hooeyland.



Uw bericht van
2009-10-28

uw kenmerk

ons kenmerk
PVH/717

datum
Zwijnaarde, 2012-03-19

Beproeivingsverslag 71262/C

Wijziging en vertaling van beproevingsverslag 71262, opgemaakt op 2009-11-17

Gevraagde testen :

NF P 92-503 (1995) - "Elektrische brander"
NF P 92-504 (1995) - "Proef voor het bepalen van de vlampersistentie"
NF P 92-505 (1995) - "Proef voor smeltende materialen"
NF P 92-507 (2004) - "Interieurmaterialen - Klassering volgens hun reactie bij brand"
Frans besluit van 21 november 2002 - Reactie bij brand van interieurmaterialen

Staalnummer	Informatie gegeven door de aanvrager	Ontvangstdatum staal
T910636	Flexfoil FR for Bongatent	2009-10-28

Pros Van Hoeyland
opdrachtverantwoordelijke

Voor meer informatie, contacteer onze sectorieel adviseur Pros Van Hoeyland
Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten

Dit verslag bestaat uit 4 blz en mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.
De analysesresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.



BTW BE 0459.218.289
CENTEXBEL-GENT
Technologiepark 7
BE-9052 Zwijnaarde
Tel. + 32 9 220 41 51 • Fax + 32 9 220 49 55
e-mail gent@centexbel.be

Fin. Rek. 210-0472965-45

IBAN BE44 2100 4729 6545
CENTEXBEL-BRUSSEL
Montoyerstraat 24 B2
BE-1000 Brussel
Tel. + 32 2 287 08 30 • Fax + 32 2 230 68 15

www.centexbel.be