De baden zijn ongeveer 1 m3.

Soort galvanobad of spoelbad	**Samenstelling**
Goudbad	PUR-A-GOLD 402
	Samenstelling: K AU (CN_2)
Spoelbad	H_2O
Elektrolytisch Ontvettingsbad	NaOH 5 gram/liter
	Oppervlakte activator (DP24) 0,3 gram/liter
Watts Nikkelbad	$NiSO_4$ .7H2O 275 gram/liter
	$NiCl_2.6H_2O$ 60 gram/liter
	H_3BO_3 40 gram/liter
	Na FB 0,3 gram/liter
	Brightener –61 1,75 ml/liter
	Brightener –41 6,25 ml/liter
	Brightener –63 10 ml/liter
Salpeterzuurdip	HNO_3 10 %